

CORDÃO DE MADEIRA

Revestimento em chapas de fibras duras de madeira, base para pintura Marrom ou Primed (sem necessidade de lixar ou de aplicar massa), requadro de MDF RU (resistente a umidade), núcleo Honey-Comb (colmeia) ou Sólido (aglomerado extrudado). Com cordões de madeira aplicados opcionalmente sobre uma, ou nas duas faces do revestimento das folhas-de-portas. Para instalação em áreas secas e internas. Disponível nos modelos Topázio, Ametista e Esmeralda.




FRISADA

Revestimento em chapas de fibras duras de madeira, base para pintura Primed, requadro de MDF RU (resistente a umidade), núcleo Sólido (aglomerado extrudado). Com frisos horizontais e/ou verticais na superfície das chapas em uma das faces do revestimento das folhas-de-portas. Para instalação em áreas secas e internas. Disponível nos modelos Cristal, Ágata, Onix e Safira.



COMPOSIÇÃO DO KIT PORTA-PRONTA MAXDOOR®


O posicionamento e as dimensões da decoração em cordão de madeira, ou dos frisos decorativos, variam de acordo com as dimensões da folha-de-porta. Solicite literatura técnica.



A - LARGURA* DA FOLHA-DE-PORTA	B - COMPRIMENTO DA "CABEÇA" DO BATENTE	C - LARGURA** DO VÃO NA PAREDE
600mm	644mm	674mm
620mm	664mm	694mm
700mm	744mm	774mm
720mm	764mm	794mm
800mm	844mm	874mm
820mm	864mm	894mm
900mm	944mm	974mm
920mm	964mm	994mm


*Outras larguras sob consulta. **Folga considerada na parede para encaixe e fixação do kit utilizando espuma expansível: 15mm de cada lado, inclusive batentes de 30mm de espessura.

Dimensões nominais podem variar de acordo com as tolerâncias.




RECOMENDAÇÕES PARA MANUSEIO

1 - Estocagem na Obra




- ✂ Tempo máximo de três meses;
- ✂ Local coberto, seco, ventilado, protegido do sol e da umidade;
- ✂ Sem calor excessivo;
- ✂ Piso em nível;
- ✂ Não deposite outros materiais sobre as folhas-de-portas.

2 - Impermeabilização ao nível do piso



As folhas-de-portas Harddoor® devem ser, desde suas extremidades próximas as bordas horizontais até a altura mínima de 150mm, totalmente impermeabilizadas com produtos que garantam sua integridade, observando todas as recomendações do fabricante do material utilizado na impermeabilização.

3 - Proteção das bordas verticais e horizontais




As bordas devem ser protegidas através de pintura ou fita de borda, quando entregues pós serrados e sem acabamento.

4 - Acabamento para produtos base p/ pintura (Tipo K1 e K5)

- a) Limpe a superfície das chapas duras (já prontas para receber pintura, sem necessidade de lixar ou maseamento).
 - b) Se por falha no manuseio, vier a apresentar riscos, ranhuras ou danos mais profundos, antes da pintura, faça o preenchimento com massa a base de óleo secante.
 - c) Aplique duas ou três demãos de esmalte sintético de boa qualidade ou tinta a base de óleo secante.
- Obs.: Estas recomendações também se aplicam para as bordas verticais e horizontais.


RECOMENDAÇÕES PARA INSTALAÇÃO

5 - Exame dos Marcos/Batentes (Nível/Prumo/Alinhamento)




Os marcos/batentes devem estar no nível, prumo e alinhamento; os ângulos internos devem estar num só plano e iguais em 90 graus; o rebaixo (javre) no padrão dimensional com largura igual a 11mm e profundidade igual à espessura da folha-de-porta mais 2mm (NBR15930-2:2011).

6 - Ajustagem da Folha-de-Porta




Corte máximo para ajustagem: 02mm de cada um dos quatro lados.

7 - Colocação das dobradiças



Utilizar no mínimo três dobradiças por folha-de-porta (se núcleo sólido, utilizar dobradiças de 04 polegadas ou 4 dobradiças de 3 1/2). Os parafusos para fixação, devem ser de aço para madeira, cabeça chata 08mm, comprimento 30mm e bitola de 04mm. Eles não devem forçar as dobradiças na folha-de-porta ou nos marcos/batentes.

8 - Colocação da Fechadura



Furação conforme especificação e norma NBR15930-2:2011. Quando se tratar de núcleo sólido tubular, o cliente tem a opção de personalizar a posição da fechadura.

OBSERVAÇÕES

1 - Dimensões: as Folhas-de-Portas Harddoor® são fornecidas com espessura 35mm, larguras de 600/620mm, 700/720mm, 800/820mm, 900/920mm e comprimento de 2100mm. Medidas especiais sob consulta.

2 - Tolerâncias: tolerâncias a serem observadas na entrega do material (conforme Norma NBR15930-2:2011): altura +/-3,0m, largura +/-2,0mm, espessura +/- 1,5mm, desvio de esquadro em qualquer ângulo máximo 1,5mm, abaulamento na altura máximo 4,0mm, encanoamento máximo 2,0mm, irregularidades de superfície máximo 0,6mm, torção máximo 4,0mm, curvatura da borda vertical máximo 2,0mm, abaulamento diagonal máximo 4,0mm.

3 - Embalagem: as Folhas-de-Portas são entregues em embalagens unitárias de plástico termo-retrátil, e paletizadas. Recomenda-se proteger a superfície com papel, tecido, ou o próprio plástico da embalagem, enquanto estiver executando todas as operações de instalação.

4 - Garantia:

a) respeitadas as recomendações constantes em nosso catálogo, as Folhas-de-Portas Harddoor® têm, no território nacional, garantia de fabricação fixadas nos limites do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, Lei nº 8078, de 11/09/1990.

b) os produtos podem sofrer danos irreparáveis se estocados, e/ou manuseados, e/ou instalados, e/ou utilizados de forma inadequada; para se identificar, após o produto instalado, se a causa de eventual disfunção é devida a defeito de fabricação, e/ou de instalação, e/ou de uso, somente após a elaboração, e envio formal à nossa empresa, de competente e detalhado laudo técnico, quantificando e qualificando todas as características (incluindo os batentes/marcos), em conformidade com a respectiva norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR15930-2:2011, anexando inclusive, a composição dos produtos utilizados no acabamento (seladora, fundo, etc.) e na pintura.

c) a garantia também se encerra caso não se observe que, as Folhas-de-Portas Harddoor® são para utilização em áreas secas e internas, independente das matérias primas e/ou insumos utilizados na fabricação, e não se deve utilizar acabamento com tinta ou qualquer produto a base d'água, exceto esmalte sintético à base d'água.

5 - Especificações Técnicas: as especificações técnicas constantes neste folheto, poderão sofrer alterações sem aviso prévio; em caso de divergências, as especificações constantes em orçamento elaborado em função de fornecimento específico, prevalecem sobre estas, que apresentam os produtos de forma genérica.

6 - Informações Complementares: deve ser observado o documento "Condições Gerais de Venda de Mercadorias", registrado no 1º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, e Civil de Pessoa Jurídica de Guarulhos (SP), microfilmado sob o nº 211489 em 20/03/2006, parte integrante na confirmação de todos os pedidos de clientes.